

# バンノーレベラー



バンノーレベラー HSタイプ



バンノーレベラー

### 施工上の注意

- 気温5℃以下の施工は避けて下さい。
- 本品と他の材料との混合は避けて下さい。
- 基礎コンクリート打設後本製品の施工厚が5mm以下にならない様仕上げして下さい。
- 基礎コンクリートのフリージング水が適度に引いた時点が施工のタイミングです。
- 硬化した基礎面への施工や、付着力を上げるのに、プライマー処理をお勧めします。

### 練 混 ぜ

- 1 混練り容器に約7ℓ/1袋の水を先に投入します。水量は作業環境・プライマー処理の有無・気温・湿度など諸条件により増減して下さい。
- 2 電動式ハンドミキサーで攪拌しながらバンノーレベラーHSタイプを徐々に投入します。全量投入後、3分間以上、均一になるまで練り混ぜて下さい。
- 3 攪拌した材料が使い切りまでに時間を要した際は、再攪拌を行って下さい。

### 流し込み

- 練りあがり後、所定の高さまで材料を数箇所から流し込んで下さい。
- 流し込みは、練り混ぜ後10分程度の間素早く行って下さい。時間が経ちますと、材料分離や表面の仕上がり不良の原因になります。

### 養 生

- 養生シートなどで施工面を覆って下さい。硬化前に雨水・強風を受けるとクラックや表面不具合の原因となります。
- 脱型までの初期養生は平温時で2日以上、寒冷時で3日以上行って下さい。

<1袋当りおよその施工長さ>

厚さmm	布基礎幅 cm	施工長さm
10	12	13
	15	11
	18	9

### 使用上の注意

<p><b>危険</b></p> <p>発がんのおそれ 重篤な皮膚の薬傷 重篤な目の損傷 呼吸器系の障害 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 長期又は反復暴露による呼吸器系、腎臓の障害</p>	
<p><b>注意事項</b></p> <p><b>【安全対策】</b> 子供の手の届かないところに置くこと。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 この製品を使用する時には、飲食または喫煙をしない。 粉塵を吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。</p> <p><b>【保管】</b> 濡れる場所、多湿の場所の保管は避けること。直射日光を避けた屋内で保管すること。施錠して保管すること。</p>	
<p><b>【応急処置】</b> 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 皮膚（または髪）に付着した場合：流水/シャワーで洗うこと。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 汚染した衣類を再使用する場合には洗濯すること。 暴露またはその懸念がある場合は、医師の診断、手当を受けること。</p> <p><b>【廃棄】</b> 都道府県 / 市町村の規則に従って内容物、容器を廃棄すること。</p>	



住宅基礎鋼製型枠

株式会社 東海建商

〒488-0825 愛知県尾張旭市東山町2丁目1-5

<http://www.tokai-kensho.com/>

お問合せはこちら

(052)776-5240